



SCHEDA
TECNICA

1050

SIVACRIL



IDROPITTURE LAVABILI INTERNO-ESTERNO

1. DESCRIZIONE

Idropittura murale lavabile idrorepellente, a base di resine viniliche-acriliche, pigmenti e cariche selezionate che conferiscono un aspetto morbido e ricco ideale per finiture di pareti interne. Dotata di ottima copertura e resa. Ottimo punto di bianco e pennellabilità.

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca vinil-acrilica (B.4.C.0.A.2.HB)

Classificazione per impiego finale (UNI EN 13300)

Decorazione

Destinazione d'uso

Interno

Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di supporto in muratura e cartongesso

Confezioni

1 l 4 l 14 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Massa volumica | 1580 ± 20 g/l |
| Viscosità | liquido tixotropico |
| Residuo secco in peso | 61,5% ± 2 |
| Aspetto | opaco |
| pH | 7,5-8 |
| Colore | bianco o Sivac Selection Colours |

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Punto di bianco | ottimo |
| Potere coprente | buono |
| Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. UNI 10560) | < 1000 |
| Permeabilità al vapore d'acqua | alta |

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi tipo di supporto in muratura e cartongesso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

In interno: su intonaco pulito, asciutto, esente da parti non ben ancorate non necessità di particolari preparazioni. E' comunque consigliato l'uso di SIVACFIX. Su intonaco finito a tempera, applicare una mano di SIVACFIX da diluire al 300% con acqua.

DILUIZIONE con acqua:

1° mano 35% 2° mano 25 %

ESSICCAZIONE:

6/7 ore in condizioni normali

Airless:

ugello: 0,53 – 0,58 mm – 0,021/0,023 pollici
pressione ugello: 180/200 bar

ATTREZZI:

Pennello, rullo a pelo lungo e spruzzo

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

4-6 m² al litro a due mani

NOTE: - Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
- Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C
Non applicare con umidità relativa > 80%

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SIVACRIL

Data di revisione: 17/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



Sivac srl – Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008