



SCHEDA
TECNICA

1100

SIVACPAINT



IDROPITTURA LAVABILI PER INTERNO

1. DESCRIZIONE

Idropittura murale lavabile traspirante dotata di ottimo potere riempitivo e pennellabilità, buona copertura e buon punto di bianco.

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca vinilversatica (B.4.C.0.A.2.HF)

Classificazione per impiego finale (UNI EN 13300)

Decorazione

Destinazione d'uso

Interno

Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di supporto in muratura e cartongesso

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Massa volumica | 1650 ± 20 g/l |
| Viscosità | liquido tixotropico |
| Residuo secco in peso | 64% ± 2 |
| Aspetto | opaco |
| pH | 7,5-8 |
| Colore | bianco |

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

| | |
|--|--------|
| Punto di bianco | buono |
| Potere coprente | buono |
| Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. UNI 10560) | < 1000 |
| Permeabilità al vapore d'acqua | alta |

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi tipo di supporto in muratura e cartongesso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

In interno: su intonaco pulito, asciutto, esente da parti non ben ancorate non necessità di particolari preparazioni. E' comunque consigliato l'uso di SIVACFIX. Su intonaco finito a tempera, applicare una mano di SIVACFIX da diluire al 300% con acqua.
Su intonaci pitturati asportare ogni traccia di vecchia pittura in fase di distacco e applicare una mano di SIVACFIX

DILUIZIONE con acqua:

1°mano 35% 2°mano 25 %

ESSICCAZIONE:

3-4ore in condizioni normali

Airless:

ugello: 0,53 –0,58 mm –0,021/0,023 pollici
pressione ugello: 180/200 bar

ATTREZZI:

Pennello, rullo a pelo lungo e spruzzo

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

4-6 m² al litro a due mani

NOTE: - Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
- Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C
Non applicare con umidità relativa > 80%

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SIVACPAINT

Data di revisione: 17/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



Sivac srl – Via del Progresso sn - 61030 Calcinelli di Saltara – Pu – Italy

www.sivac.it info@sivac.it tel 0721/895501 fax 0721/894025

Rea pu n. 152760 – capitale sociale € 90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. & p.iva 02078670417