



SCHEDA
TECNICA

1120

LISCIO ALLA CALCE



LINEA SIVAC CALCE

1. DESCRIZIONE

Pittura minerale a base di grassello di calce additivata con idrorepellenti e resine sintetiche. Ottima traspirabilità al vapor acqueo. Conferisce un aspetto decorativo antichizzato con aloni ed ombreggiature. Idonea per abitazioni storiche, intonaci deumidificanti. Grazie al suo pH elevato protegge il supporto da muffe e alghe

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa monocomponente, ad indurimento misto (fisico +chimico reattivo), opaco a calce (B.4.C.0.D.2.SA)

Classificazione per impiego finale (UNI EN 13300 o UNI EN 1062-1)

Decorazione

Destinazione d'uso

Esterno Interno

Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di supporto minerale o pitturato con pitture inorganiche. Non idoneo su gesso o pitture organiche

Confezioni

5 kg 20 kg

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1450 ± 20 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
Residuo secco in peso	60% ± 2
Aspetto	opaco
pH	11 -11,5
Colore	bianco o tinte ossidi

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Punto di bianco	buono
Potere coprente	buono
Resistenza alla spazzolatura a umido.	non richiesta
Permeabilità al vapore d'acqua	alta ($\mu = 500$)
Permeabilità all'acqua	medio/alta

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi tipo di supporto in muratura, escluso il gesso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Occorre proteggere con teloni tutte le parti limitrofe.

Pulire accuratamente il supporto, togliendo con azione meccanica ogni traccia di grasso e/o olio. La pittura si applica su supporti minerali, quindi si deve aver cura di asportare totalmente le vecchie pitture organiche.

Su vecchie pitturazioni o muri sfarinanti o come consolidante per l'intonaco, applicare una mano di SIVACFIX ESTERNO da diluire al 100% con acqua

DILUIZIONE con acqua:

1° mano 30%, 2° mano e successive al 20 %

ESSICCAZIONE:

6-8 ore circa

APPLICAZIONE:

Applicare a pennello. Evitare di applicare in presenza di nebbia o sotto minaccia di temporali. Non applicare sotto l'azione diretta del sole o con forte vento. Non applicare con temperature inferiori ai 10°C o superiori ai 35°C o con UR maggiore del 70%

ATTREZZI:

Pennello

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

2-3 m²/kg a due mani

NOTE: - Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
-

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza LISCIO ALLA CALCE

Data di revisione: 17/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato

VOCE DI CAPITOLATO

Pitturazione di muratura esterna

L'applicazione dovrà essere fatta su supporti completamente asciutti. Sarà cura della Direzione Lavori accertarsi se le condizioni del supporto sono idonee alla pitturazione, misurando il tenore di umidità con appositi strumenti.

Gli intonaci dovranno essere sufficientemente stagionati, esenti da efflorescenze, cere, oli e tutto quanto ne possa compromettere l'adesione. Il supporto dovrà essere preparato mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice in funzione della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Si dovrà asportare meccanicamente tutta le eventuali vecchie pitture. Se, si rendono necessarie operazioni di rappezzo, usare malta rasante cementizia antiritiro fortemente adesiva, composta da leganti idraulici ed inerti selezionati, SIVACEM RA.

Applicare a pennello una mano di pittura minerale a base di grassello di calce additivata con idrorepellenti e resine sintetiche LISCIO ALLA CALCE SIVAC, seguita a distanza di 12 ore, da una seconda mano dello stessa pittura.

Le applicazioni dovranno essere eseguite con temperature dalle superfici compresa tra i 10 e i 30°C, UR inferiore al 80% ed in assenza di forte vento. Durante l'esecuzione dei lavori si dovranno proteggere, con appositi teli, tutte le superfici limitrofe non soggette a interventi di tinteggiatura. Si dovrà proteggere la pitturazione con appositi teli per alcuni giorni in funzione delle condizioni meteorologiche.



Sivac srl — Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008