



SCHEDA
TECNICA

1130

INTONACHINO



SIVAC CALCE

1. DESCRIZIONE

Pittura a base di granello di calce additivata con idrorepellenti e resine sintetiche. Ottima traspirabilità al vapor acqueo. Conferisce un aspetto decorativo antichizzato con aloni ed ombreggiature. Idonea per abitazioni storiche, o in presenza di umidità

Classificazione UNI 8681

RPAC per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad indurimento chimico reattivo, opaco a calce (D4C0C2SA)

Ulteriore classificazione secondo UNI 8682

RPAC pigmentato con inerti di granulometria maggiore > 1mm, con altezza del rilievo compreso tra 1,2 e 2 mm con spessore medio convenzionale compreso tra 1.2 e 2mm (A1.1,G2,R2,S2)

Destinazione d'uso

Esterni

Idoneità supporti

Supporti minerali escluso gesso

Confezioni

25 kg

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1,90 ± 0,02
Viscosità	pasta
Residuo secco	79% ± 1
Aspetto	opaco
Colore	bianco o Sivac Selection Colours (colori ad ossido) o selezione Colori Rivestimenti

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783-2)

Permeabilità all'acqua (EN 1062-3)

Ottima copertura e potere mascherante

Resistente alle muffe e funghi

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi tipo di supporto minerale è escluso il gesso

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Pulire accuratamente il supporto, togliendo con azione meccanica ogni traccia di grasso e/o oli. Su muri sfarinanti si consiglia come consolidante dell'intonaco di applicare una mano di SIVACFIX ESTERNO. Su intonaci nuovi occorre bagnare abbondantemente il supporto prima dell'applicazione.

DILUIZIONE con acqua:

Pronto all'uso.

ESSICCAZIONE:

6/8 ore circa

APPLICAZIONE:

Si applica una prima mano a spatola. Ad essiccazione avvenuta, dopo circa 6/8 ore, applicare una seconda mano con spatola; procedere in finitura con frattazzo di spugna, legno o plastica. Non applicare a temperature al di sotto di 6°C o su perieore ai 30°C, sotto l'azione diretta del sole, con vento o con umidità elevata. Proteggere il supporto con teloni almeno 48 ore dall'azione dell'intemperie se si ha una temperatura di circa 20°C e un umidità relativa di circa il 60%

ATTREZZI:

Spatola americana in acciaio, frattazzo in spugna, plastica o legno

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA :	Grana fine 0,3-0,5:	1,8- 2 kg per m ² a due mani
	Grana media 0,4-0,7	2,8-3 kg per m ² a due mani
	Grana grossa 0,7-1,2	3,5/4 kg per m ² a due mani

- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
 - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza INTONACHINO

Data di revisione: 31/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato



Sivac srl – Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008