



SCHEDA
TECNICA

1180

DECORSILOX



est

LINEA SILOSSANICA

1. DESCRIZIONE

Pittura murale silossanica lavabile ad elevata traspirabilità e idrorepellenza. Finitura vellutata e morbida di piacevole effetto estetico.

Unisce i vantaggi delle pitture minerali ai pregi delle sintetiche.

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura,in dispersione acquosa,monocomponente, ad essiccamiento fisico,opaca, acril-siliconica
(B.4.C.0.A.2.FC)

Classificazione per impiego finale (UNI EN 1062-1)

Decorazione, protezione

Destinazione d'uso

Esterno/interno

Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di supporto in muratura e cartongesso

Confezione

4 l 14 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1530 ± 20 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
Residuo secco in peso	65% ± 2
Aspetto	opaco
pH	7,5-8
Colore	bianco o Sivac Selection Colours

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Alcaliresistente	
Finitura vellutata	
Potere coprente	ottimo
Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. UNI 10560)	> 5000 cicli
Permeabilità al vapore d'acqua (EN ISO 7783-2)	alta ($\mu = 450$)
Permeabilità all'acqua liquida (UNI EN1062-3)	bassa ($w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$)

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi tipo di supporto in muratura, legno, ferro e cartongesso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

In esterni: asportare parti di vecchie pitturazioni non bene ancorate, applicare successivamente una mano di FISSATIVO TRASPARENTE S.

Se il supporto è sfarinante applicare una mano di FISSATIVO SOLVENTE S

Su muri con rappezzati d'intonaco applicare una mano di FISSATIVO SOLVENTE S

In interno: su intonaco pulito, asciutto, esente da parti non ben ancorate non necessita di particolari preparazioni. E' comunque consigliato l'uso di FISSATIVO TRASPARENTE S. Su intonaco finito a tempera,

applicare una mano di SIVACFIX da diluire al 300% con acqua.

DILUZIONE:

1°mano 30% 2°mano 20 %

ESSICCAZIONE:

6/7ore in condizioni normali- 48 in profondità

Airless:

ugello: 0,53 –0,58 mm –0,021/0,023 pollici

pressione ugello: 180/200 bar

ATTREZZI:

Pennello, rullo a pelo lungo e spruzzo

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

6-8 m² al litro a due mani

NOTE: - Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
- Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C
Non applicare con umidità relativa > 80% né con forte vento

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza DECORSILOX

Data di revisione: 17/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

VOCE DI CAPITOLATO

Pitturazione di murature esterne

L'applicazione dovrà essere fatta su supporti completamente asciutti. Sarà cura della Direzione Lavori accertarsi se le condizioni del supporto sono idonee alla pitturazione, misurando il tenore di umidità con appositi strumenti. Gli intonaci dovranno essere sufficientemente stagionati, esenti da efflorescenze, cere, oli e tutto quanto ne possa compromettere l'adesione. Il supporto dovrà essere preparato mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice in funzione della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Si dovrà asportare meccanicamente tutta le eventuali vecchie pitture sfoglianti incoerenti e comunque non aderenti ed uniformare le superfici con malta rasante cementizia antiritiro fortemente adesiva, composta da leganti idraulici ed inerti selezionati, tipo SIVACEM RA.Durante l'esecuzione dei lavori si dovranno proteggere, con appositi teli, tutte le superfici limitrofe non soggette a interventi di tinteggiatura. Applicazione di una mano di un fissativo a base di microemulsione acrilica, specifico per applicazioni in esterno, tipo SIVACFIX ESTERNO diluito con il 50% di acqua. Nel caso che di un intonaco sfarinante o rappezzato si dovrà invece applicare una mano di primer silossanico in fase solvente specifico per supporti molto assorbenti e sfarinanti FISSATIVO SOLVENTE SIVAC diluito con 8 parti di acqua per ogni 100 parti di prodotto, in modo tale che la superficie non rimanga lucida ad essiccazione avvenuta.Dopo almeno 12 ore a temperatura di circa 20° ed umidità relativa inferiore al 70% applicare una mano di pittura murale silossanica lavabile ad elevata traspirabilità e idrorepellenza DECORSILOX. Dopo almeno 12 ore applicare una seconda mano dalla stessa idropittura. Applicare a temperature comprese tra 10 e 40°C e con umidità relativa inferiore al 70%



Sivac srl — Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008