



SCHEDA
TECNICA

1220

VELO



LINEA DECORATIVA

1. DESCRIZIONE

Pittura altamente decorativa ad effetto velatura, a base di resine acril-silossaniche. Permette di la realizzazione di finiture di alto pregio estetico sia per l'interno che in esterno. Semicoprente, specifica per velature e spugnature è particolarmente indicata per finiture sia moderne che classiche Traspirante e idrorepellente, protegge e decora le superfici. È idonea per la rifinitura di cicli silossanici, per i quali costituisce l'ultima fase del ciclo, nonché per cicli sia minerali che sintetici. In particolare sui cicli a base di grassello di calce o di silicati, oltre a conferire un gradevole aspetto decorativo, li protegge dalle intemperie, grazie alla sua idrorepellenza.

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco, a base di leganti acril-siliconici (B.4.C.0.A.2.FC)

Classificazione UNI EN 1062-1

Decorazione

Destinazione d'uso

Esterni/interni

Idoneità supporti

Qualsiasi supporto in muratura

Confezioni

1 l 4 l 12 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1250 ± 20 g/l
Viscosità	liquido viscoso
Residuo secco	52% ± 0,2%
Aspetto	opaco
Colore	bianco o cartella colori

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione	
Ottima resistenza alla pioggia battente	
Permeabilità al vapore (EN ISO 7782-2)	alta: > 150 g/(m ² d)
Permeabilità al vapore (EN 1062-3)	bassa: w < 0,1 kg/(m ² ·h ^{0.5})
Finitura opaca	

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi manufatto in muratura o cartongesso

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Tutti i supporti devono essere esenti da oli e grassi e ben asciutti.

Su muri nuovi in interno.

Applicare una o più mani di PRIMER SABBIATO S di colore bianco. In questo modo i colori della velatura avranno una naturale luminosità in grado di far risaltare gli aspetti cromatici della finitura. Se al contrario si vuole un aspetto più classico, è consigliabile applicare come mano di fondo un colore avorio in modo da rendere i toni della tinta meno evidenti e più morbidi.

Se si vuole ottenere una finitura vellutata si può applicare una o più mani di DECORSILOX anziché di PRIMER SABBIATO S.

Occorre tener presente che, per ottenere effetti decorativi di buon aspetto estetico, la tinta di fondo deve essere sempre più chiara della finitura.

Su muri nuovi in esterni.

Applicare una mano di FISSATIVO TRASPARENTE S seguita da una o più mani di FISSATIVO PIGMENTATO S oppure di PRIMER SABBIATO S o di DECORSILOX, in funzione del tipo di finitura che si vuole ottenere

Su muri vecchi sia in interno che in esterno.

Asportare ogni traccia di verniciature preesistenti mediante spazzolatura meccanica o idropulitrice

Su muri sfarinanti o rappezzati applicare una mano di FISSATIVO TRASPARENTE S

Procedere come sopra

DILUIZIONE con acqua:

A seconda dell'attrezzo scelto per l'applicazione diluire, in prima mano, con 40/50% di acqua.

In base al tipo di decorazione scelta diluire la seconda mano al 60/80%

ESSICCAZIONE:

Circa 2 ore tra una mano e l'altra a temperatura di 20°C e UR 60%

APPLICAZIONE:

Applicare il prodotto con gli attrezzi riportati sopra in funzione del tipo di finitura che si vuole ottenere.

Nota: le tinte e le finiture di cartella hanno un valore indicativo poiché il risultato finale è influenzato dal supporto, dall'attrezzo usato per l'applicazione nonché dalla manualità dell'applicatore.

ATTREZZI:

Spugna di mare, stracci, pennello a pelo corto, rullo

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

10-12 m²/l in funzione della tecnica utilizzata, della diluizione e del numero di mani

- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
 - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza VELO

Data di revisione: 08/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



Sivac srl — Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008