



SCHEDA
TECNICA

1230

FISSATIVO TRASPARENTE S



LINEA SILOSSANICA

1. DESCRIZIONE

Primer fissativo silossanico consolidante e idrorepellente a base di microemulsioni acriliche e resine silossaniche ad elevata penetrazione. Sovraverniciabile con pitture e rivestimenti minerali e sintetici alcalini e neutri. L'applicazione di primer di questo tipo abbassa notevolmente la permeabilità all'acqua liquida delle finiture minerali, in particolare dei rivestimenti ai silicati.

Può essere applicato anche come protettivo a finire, senza diluizione.

Classificazione UNI 8681

Vernice per impregnazione superficiale a saturazione, in emulsione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco, a base di leganti acrisiliconici (A.1.C.0.A.2.FC)

Destinazione d'uso

Esterni

Idoneità supporti

Qualsiasi supporto in muratura

Confezioni

5 l 20 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	900 ± 20 g/l
Viscosità	20 –40" F/4
Residuo secco in peso	15% ± 0,2%
Aspetto	opaco
Colore	trasparente

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione
Ottima penetrazione nel supporto
Ottimo effetto consolidante
Ottima uniformazione degli assorbimenti
Idrorepellenza
Finitura opaca

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi manufatto in muratura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Asportare mediante sverniciatore ogni traccia di verniciature preesistenti, mediante spazzolatura meccanica o idropulitrice

DILUIZIONE:

Diluire al 10 –15% con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto

ESSICCAZIONE:

8 – 10 ore a temperatura ambiente (20°C) – Ricopribile dopo 12 ore

APPLICAZIONE:

Applicare il prodotto a pennello. Il supporto dopo essiccazione non dovrà rimanere semilucido..

ATTREZZI:

Pennello

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

6- 8 m²/l per mano

NOTE:

- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza FISSATIVO TRASPARENTE S

Data di revisione: 08/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



Sivac srl — Via del Progresso sn - 61030

Calcinelli di Saltara – Pu – Italy

www.sivac.it info@sivac.it tel

0721/895501 fax 0721/894025

Rea pu n. 152760 – capitale sociale €

90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &

p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008