



SCHEDA
TECNICA

1240

FISSATIVO PIGMENTATO S



LINEA SILOSSANICA

1. DESCRIZIONE

Primer silossanico consolidante e idrorepellente pigmentato, a base di resine acril-silossaniche in emulsione acquosa. Può essere colorato della stessa tinta delle finitura. Ottimo come mano di fondo per VELO sia in esterni che in interni, abbassa notevolmente la permeabilità all'acqua.

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di fondo, in emulsione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco, a base di leganti acril-siliconici (B.2.C.0.A.2.FC)

Destinazione d'uso

Esterni/interni

Idoneità supporti

Qualsiasi supporto in muratura

Confezioni

4 l 14 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1500 ± 20 g/l
Viscosità	liquido viscoso
Residuo secco in peso	64% ± 0,2%
Aspetto	opaco
Colore	bianco o Sivac Selection Colours

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione

Ottima resistenza alla pioggia battente

Permeabilità al vapore (EN ISO 7782-2) alta: > 150g/(m²·d)

Permeabilità al vapore (EN 1062-3) bassa: w << 0,1 kg/(m²·h^{0,5})

Finitura opaca

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi manufatto in muratura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Asportare mediante sverniciatore ogni traccia di verniciature preesistenti, mediante spazzolatura meccanica o idropulitrice

Su muri nuovi stagionati non necessità di particolari accorgimenti preliminari

Su muri sfarinanti o rappezzati applicare una mano di FISSATIVO SOLVENTE S

DILUIZIONE:

Diluire con 30% circa di acqua..

Se usato come primer consolidante diluire con il 100-200% di acqua in funzione dell'assorbimento del supporto

ESSICCAZIONE:

5- 6 ore a temperatura ambiente (20°C) – Ricopribil e dopo 8 ore

APPLICAZIONE:

Applicare il prodotto a pennello.

ATTREZZI:

Pennello

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

6- 8 m²/l ad una mano

NOTE:

- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza FISSATIVO PIGMENTATO S

Data di revisione: 08/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



Sivac srl – Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008