



SCHEDA
TECNICA

1245

FISSATIVO SOLVENTE S



LINEA SILOSSANICA

1. DESCRIZIONE

Primer silossanico al solvente ad elevata penetrazione idrorepellente, idoneo per intonaci sfarinanti o rappezzati. Consolida i supporti e ne uniforma gli assorbimenti. Idoneo come fondo per qualsiasi verniciatura

Classificazione UNI 8681

Vernice per impregnazione superficiale a saturazione, in soluzione, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco, a base di leganti acril-siliconici (A.1.A.0.A.2.FC)

Destinazione d'uso

Esterni

Idoneità supporti

Qualsiasi supporto in muratura

Confezioni

20 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	900 ± 20 g/l
Viscosità	20 -40" F/4
Residuo secco	14% ± 0,2%
Aspetto	opaco
Colore	trasparente

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione

Ottima penetrazione nel supporto

Ottimo effetto consolidante

Ottima uniformazione degli assorbimenti

Idrorepellenza

Finitura opaca

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi manufatto in muratura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Asportare ogni traccia di verniciature preesistenti, mediante spazzolatura meccanica o idropulitrice

DILUIZIONE:

Diluire con 8-10 parti di acqua su 100

ESSICCAZIONE:

8 – 10 ore a temperatura ambiente (20°C) – Ricoprire dopo 12 ore

APPLICAZIONE:

Applicare il prodotto a pennello. Il supporto dopo essiccazione di FISSATIVO SOLVANTE S non dovrà rimanere semilucido.

ATTREZZI:

Pennello

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

8 – 10 m²/l per mano

NOTE:

- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza FISSATIVO SOLVENTE S

Data di revisione:25/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



Sivac srl – Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008