



SCHEDA
TECNICA

1280

BUCCIATO LUCIDO



SIVACPROTEX

1. DESCRIZIONE

Microrivestimento a basso spessore ad effetto brillante con finitura bucciata, dotato di ottima areologia, lavabilità paragonabile a quella di uno smalto e notevole durezza.
E' ad alta protezione del film.

Classificazione UNI 8681

Pittura a spessore per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, lucida vinil-versatica (C.4.C.0.A.0.HF)

Classificazione per impiego finale (UNI EN 1062-1)

Protezione

Destinazione d'uso

Interno

Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di supporto in muratura e cartongesso

Confezioni

4 l 13 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1230 ± 20 g/l
Viscosità	Liquido tixotropico
Residuo secco in peso	55% ± 2
Aspetto	lucido
pH	7,5-8
Colore	Bianco – cartella colori

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Ottimo punto di bianco	
Potere coprente	ottimo
Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. UNI 10560)	> 5000 cicli
Permeabilità al vapore d'acqua (EN ISO 7783-2)	media
Permeabilità all'acqua liquida (UNI EN1062-3)	bassa
Alta protezione del film (Certificato Istituto Giordano)	alta

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi tipo di supporto in muratura in interni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Muri interni: su intonaco pulito, asciutto, esente da parti non ben ancorate non necessita di particolari preparazioni. E' comunque consigliato l'uso di SIVACFIX. Su intonaco finito a tempera, applicare una mano di SIVACFIX da diluire al 300% con acqua.
Su muri attaccati da muffe applicare una mano di PRIMER PROTEX. Trascorse circa 5 ore, spazzolare accuratamente e applicare una mano di SIVACFIX

DILUIZIONE:

Pronto uso o max 5% in prima mano

ESSICCAZIONE:

Completa in 12 ore in condizioni normali

APPLICAZIONE

Applicare una mano a pennello o rullo. A distanza di 7-8 ore applicare una seconda mano a pennello o rullo e quando il prodotto è ancora umido finire con rullo di spugna o gomma in funzione dell'effetto desiderato.

ATTREZZI:

Pennello, rullo di spugna o gomma

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

2 – 2,6 m² al litro a due mani

NOTE:

- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
- Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C
- Non applicare con umidità relativa > 80% né con forte vento

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza **BUCCIATO LUCIDO**

Data di revisione: 17/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



Sivac srl – Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008