



SCHEDA
TECNICA

1290

PITTURA ANTICONDENSA



SIVACPROTEX

1. DESCRIZIONE

Idropittura murale a base di resine in emulsione vinilversatiche e sfere di vetro cave a bassa densità. Grazie alla sua bassa conducibilità termica ed una relativamente bassa emissività, disperde il calore della superficie più lentamente di una normale pittura, rallentando la formazione di condense e aumentando, di conseguenza, la protezione del film.

Classificazione UNI 8681

Pittura a spessore per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinil-versatica (C.4.C.0.A.2.HF)

Classificazione per impiego finale (UNI EN 1062-1)

Protezione

Destinazione d'uso

Interno

Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di supporto in muratura e cartongesso

Confezioni

4 l 13 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	700 ± 20 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
Residuo secco in peso	50% ± 2
Residuo secco in volume	62% ± 2
Aspetto	opaco
pH	7,5-8
Colore	bianco

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Eccezionale punto di bianco	
Potere coprente	ottimo
Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. UNI 10560)	> 5000 cicli
Permeabilità al vapore d'acqua (EN ISO 7783-2)	media
Permeabilità all'acqua liquida (UNI EN1062-3)	bassa
Alta protezione del film (Certificato Istituto Giordano)	

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi tipo di supporto in muratura, legno, ferro e cartongesso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Muri interni: su intonaco pulito, asciutto, esente da parti non ben ancorate non necessità di particolari preparazioni. E' comunque consigliato l'uso di SIVACFIX. Su intonaco finito a tempera, applicare una mano di SIVACFIX da diluire al 300% con acqua.

Su muri attaccati da muffe applicare una mano di PRIMER PROTEX. Trascorse circa 5 ore, spazzolare accuratamente e applicare una mano di SIVACFIX

DILUIZIONE con acqua:

1° mano 20% , seconda mano 10%

ESSICCAZIONE:

Completa in 12 ore in condizioni normali

APPLICAZIONE

Applicare a pennello in due mani intervallate da circa 3 ore fino a raggiungere lo spessore di 300 µm

ATTREZZI:

Pennello

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA teorica a 300 µm:

2,5 m² al litro a due mani

- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
 - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
 - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C
 - Non applicare con umidità relativa > 80% né con forte vento

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza PITTURA ANTICONDENSA

Data di revisione: 17/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

VOCE DI CAPITOLATO

Pitturazioni di pareti e soffitti interni

L'applicazione dovrà essere fatta su supporti completamente asciutti. Sarà cura della Direzione Lavori accertarsi se le condizioni del supporto sono idonee alla pitturazione, misurando il tenore di umidità con appositi strumenti. Gli intonaci dovranno essere sufficientemente stagionati, esenti da efflorescenze, cere, oli e tutto quanto ne possa compromettere l'adesione. Il supporto dovrà essere preparato mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice in funzione della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Si dovrà asportare meccanicamente tutta le eventuali vecchie pitture sfoglianti incoerenti e comunque non aderenti ed uniformare le superfici con malta rasante. Durante l'esecuzione dei lavori si dovranno proteggere, con appositi teli, tutte le superfici limitrofe non soggette a interventi di tinteggiatura.

Applicazione di una mano di un primer risanante specifico per la protezione del film di finitura PRIMER PROTEX SIVAC. Trascorse circa 5 ore, spazzolare accuratamente e applicare una mano di SIVACFIX

Dopo almeno 12 ore a temperatura di circa 20° ed umidità relativa inferiore al 70% applicare due o più mani di Idropittura murale a base di resine in emulsione vinilversatiche e sfere di vetro cave a bassa densità, PITTURA ANTICONDENSA SIVAC, intervallate da circa tre ore, fino a raggiungere lo spessore di 300 µm

Applicare a temperature comprese tra 10 e 30°C e con umidità relativa inferiore al 70%



Sivac srl — Via del Progresso sn - 61030

Calcinelli di Saltara – Pu – Italy

www.sivac.it info@sivac.it tel

0721/895501 fax 0721/894025

Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008