



SCHEDA
TECNICA

1310

PRIMER PROTEX



SIVACPROTEX

1. DESCRIZIONE

Primer ad alta penetrazione specifico per la protezione del film della pittura di finitura.

Classificazione UNI 8681

Vernice per impregnazione superficiale semplice, in emulsione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilica (A.O.B.O.A.2.HA)

Classificazione per impiego finale (UNI EN 13300)

Proprietà particolari

Destinazione d'uso

Interno/esterno

Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di supporto in muratura e cartongesso

Confezioni

1 l 5 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1000 $\pm$ 20 g/l
Viscosità	Liquido
Residuo secco in peso	4% $\pm$ 2
Aspetto	non visibile
pH	6-7
Colore	trasparente

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facilità di applicazione
Ottimo potere penetrante
Ottima efficacia per la protezione del film del prodotto di finitura.

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi tipo di supporto in muratura in interni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su muri attaccati da muffe applicare una mano di PRIMER PROTEX e spazzolare dopo circa 5 ore
In caso di muri tinteggiati e con presenza di muffe, applicare una mano di PRIMER PROTEX e dopo 5 ore asportare le parti non aderenti e spazzolare

DILUIZIONE:

Pronto uso

ESSICCAZIONE:

5 ore circa

APPLICAZIONE:

Applicare una mano a pennello

ATTREZZI:

Pennello

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

10 -12 m²/l

NOTE: -Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo del gelo
- Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C
Non applicare con umidità relativa > 80% né con forte vento

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza PRIMER PROTEX

Data di revisione: 17/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



Sivac srl — Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008