



SCHEDA
TECNICA

1360

FONDO DI COLLEGAMENTO



LINEA FISSATIVI

1. DESCRIZIONE

Primer di particolare concezione, a base di resine acriliche in emulsione ed inerti quarziferi, bianco o pigmentato della stessa tinta della finitura, isola uniformemente il supporto. Idoneo in esterno prima di finiture lisce o a spessore.

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di fondo, in emulsione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco, a base di leganti stirene-acrilici (B.2.C.0.A.2.FC)

Destinazione d'uso

Esterni/interni

Idoneità supporti

Qualsiasi supporto in muratura

Confezioni

4 l 14 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1500 ± 20 g/l
Viscosità	liquido viscoso
Residuo secco in peso	64% ± 0,2%
Aspetto	opaco
Colore	bianco o Sivac Selection Colours

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione	
Ottima resistenza alla pioggia battente	
Permeabilità al vapore (EN ISO 7782-2)	alta
Permeabilità al vapore (EN 1062-3)	medio/bassa
Finitura opaca	

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi manufatto in muratura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Asportare ogni traccia di verniciature preesistenti, mediante sverniciatore, spazzolatura meccanica o idropulitrice

Su muri nuovi stagionati: non necessità di particolari accorgimenti preliminari

Su muri sfarinanti o rappezzati applicare una mano di ANCORIL V

DILUIZIONE:

Diluire con 30% circa di acqua..

Se usato come primer consolidante diluire con il 100-200% di acqua in funzione dell'assorbimento del supporto

ESSICCAZIONE:

5- 6 ore a temperatura ambiente (20°C) – Ricopribil e dopo 8 ore

APPLICAZIONE:

Applicare il prodotto a pennello.

ATTREZZI:

Pennello

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

6- 8 m²/l ad una mano

NOTE:

- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

SIUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza FONDO DI COLLEGAMENTO

Data di revisione: 08/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



Sivac srl – Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008