



SCHEDA
TECNICA

1400

BASE SIVACGUM



LINEA PLASTICI LISCI

1. DESCRIZIONE

Pittura riempitiva elastomerica base di elastomeri in dispersione acquosa, reticolante alla luce, caratterizzato da alto potere riempitivo possiede elevate resistenze meccaniche ed un'elevata resistenza agli shock termici. La notevole elasticità elimina i rischi di fessure e screpolature del prodotto essiccato. Ed è in grado di chiudere quelle eventualmente presenti. Appositamente studiato come mano di fondo per SIVACGUM. Abbina la stesse caratteristiche della finitura con un maggiore potere riempitivo ed una maggiore elasticità.

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. (B.2.C.0.A.2.Fa)

Classificazione per impiego finale (UNI EN 1062-1)

Protezione

Destinazione d'uso

Esterno

Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di supporto in muratura

Confezioni

14 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1290 ± 20 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
Residuo secco in peso	67% ± 2
Aspetto	opaco
pH	7,5-8
Colore	bianco o Sivac Selection Colours

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Alcaliresistente	
Potere riempitivo	Ottimo
Potere coprente	Ottimo
Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. (UNI 10560)	> 5000 cicli
Permeabilità al vapore d'acqua (EN ISO 7783-2)	classe media
Permeabilità all'acqua liquida (UNI EN1062-3)	classe bassa
Finitura opaca	

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi manufatto in muratura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

In esterni: Tutti i supporti devono essere puliti ed esenti da oli, grassi, distaccanti ecc. I supporti devono essere asciutti. Asportare parti di vecchie pitturazioni non bene ancorate. Applicare una mano di ANCORIL V.

DILUIZIONE:

5% con acqua

ESSICCAZIONE:

18 ore, 48 in profondità in condizioni normali

APPLICAZIONE:

Applicare una prima mano a pennello o rullo, seguita da una seconda mano dopo circa 18 ore
Non applicare a temperature inferiori a 10 o superiori a 40°C, con umidità relativa superiore al 70% o con forte vento.

ATTREZZI:

Pennello, rullo a pelo corto

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

2-3 m² al litro

NOTE: - Stoccaggio prodotto : 1 anno
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
- Ove possibile, proteggere il lavoro con teloni anche dopo ultimazione, soprattutto per le tinte forti

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza BASE SIVACGUM

Data di revisione: 17/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



Sivac srl — Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008