



SCHEDA
TECNICA

1440

PUNTO BUCCIATO



LINEA PLASTICI LISCI

1. DESCRIZIONE

Pittura murale acrilica al quarzo specifica per l'ottenimento della finitura a buccia d'arancio

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilversatica (B.4.C.0.A.2.HF)

Classificazione per impiego finale (UNI EN 1062-1)

Decorazione, protezione

Destinazione d'uso

Interno

Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di supporto in muratura e cartongesso

Confezioni

4 l 14 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1680 ± 20 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
Residuo secco in peso	74% ± 2
Aspetto	opaco
pH	7,5-8
Colore	bianco o Sivac Selection Colours

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Alcaliresistente	
Potere riempitivo	ottimo
Potere coprente	buono
Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. UNI 10560)	non richiesta
Permeabilità al vapore d'acqua (EN ISO 7783-2)	alta, allo spessore consigliato
Permeabilità all'acqua liquida (UNI EN1062-3)	non richiesta

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi tipo di supporto in muratura.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

In interno: su intonaco pulito, asciutto, esente da parti non ben ancorate non necessita di particolari preparazioni. E' comunque consigliato l'uso di SIVACFIX. Su intonaco finito a tempera, applicare una mano di SIVACFIX da diluire al 300% con acqua.

DILUIZIONE con acqua:

Pronto all'uso

ESSICCAZIONE:

4-6 ore, 48 in profondità in condizioni normali

APPLICAZIONE:

Non applicare a temperature inferiori a 10 o superiori a 40°C, con umidità relativa superiore al 70% o con forte vento.

ATTREZZI:

Pennello, rullo a pelo lungo in spugna o in gomma

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

2-2,2 m² al litro a una mano

NOTE:

- Stoccaggio prodotto : 1 anno
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo del gelo

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza PUNTO BUCCIATO

Data di revisione: 17/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



Sivac srl — Via del Progresso sn - 61030

Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel

0721/895501 fax 0721/894025

Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008