



SCHEDA
TECNICA

1460

SIVACPLAST SPATOLATO RIVIERA



PLASTICI A SPESSORE

1. DESCRIZIONE

Rivestimento al quarzo ad alta protezione del film, a base di resine in emulsione ed inerti quarziferi a granulometria controllata, con alcune biglie di diametro maggiore. Ottimo potere mascherante, crea un rivestimento continuo che proteggerà le superfici dall'azione degli agenti atmosferici.
Marcatura CE. Rapporto di prova della GFG Chimica

Classificazione UNI 8681

RPAC per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco vinil-versatico (D4C0A2HF)

Ulteriore classificazione secondo UNI 8682

RPAC pigmentato con inerti di granulometria maggiore > 1mm, con altezza del rilievo compreso tra 1,2 e 2 mm con spessore medio convenzionale compreso tra 1.2 e 2mm (A1.1,G2,R2,S2)

Destinazione d'uso

Interni/esterni

Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di supporto in muratura

Confezioni

25 kg

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1900 ± 20 g/l
Viscosità	pasta
Residuo secco	84% ± 2
Aspetto	opaco
Colore	bianco, Sivac Selection Colours e Selezione Colori Rivestimenti

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Permeabilità (Grado di trasmissione del vapore acqueo)

UNI EN ISO 7783-2

Classe media: V_2^*

Permeabilità (Grado di trasmissione dell'acqua)

UNI EN 1062-3

Classe media: W_2^{**}

Aderenza per trazione – UNI EN 1542

$f_n > 0,3$ MPa

Ottima copertura e potere mascherante

Finitura opaca

Ottima resistenza agli agenti atmosferici

La versione “Riviera” è ad alta protezione del film.

* Questa norma prevede tre classi in funzione del S_d del sistema ($S_d = \mu \times s$ dove s è lo spessore applicato in m). le classi sono le seguenti:

$S_d < 0,14$

alta

$0,14 > S_d < 1,4$

media

$S_d > 1,4$

bassa

SIVACPLAST SPATOLATO RIVIERA ha S_d di poco superiore a 0,14 e molto lontano da 1,4. Cioè il prodotto è classificato a media permeabilità al vapore, ma estremamente vicino alla classe alta. Agli spessori di applicazione di 1,4 mm si entra in classe alta.

** Questa norma prevede tre classi:

$w > 0,5$

classe alta

$0,1 > w < 0,5$

classe media

$w < 0,1$

classe bassa

SIVACPLAST SPATOLATO RIVIERA ha w di poco superiore a 0,1 e molto lontano da 0,5, cioè il prodotto è classificato a media permeabilità ma estremamente vicino alla classe bassa. Applicando come fissativo il FISSATIVO TRTASPARENTE S, si porta tutto il sistema in classe bassa.

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi tipo di supporto in muratura.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su fondi nuovi : eliminare tracce di sporco e parti non ben aderenti al supporto. Applicare una mano di SIVACFIX ESTERNO.

Su fondi già pitturati: eliminare parti non ben ancorate, carteggiare ed eliminare qualsiasi presenza di oli e grassi. Applicare una mano di SIVACFIX ESTERNO.

Applicare una mano di SIVACPLAST dello stesso colore della finitura.

DILUIZIONE con acqua:

Pronto all'uso.

ESSICCAZIONE:

2-3 giorni alla temperatura di 20°C e umidità relativa inferiore al 60%

APPLICAZIONE:

Applicare una mano di prodotto a spatola americana in acciaio, a prodotto ancora umido lisciare con frattazzo in plastica. Non applicare a temperature al di sotto di 6°C o superiore ai 30°C, sotto l'azione diretta del sole, con vento o con umidità elevata.

Proteggere il supporto con teloni 48 ore dall'azione delle intemperie.

ATTREZZI:

Spatola americana in acciaio inox o in plastica

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

Grana fine 0,4-0,7

1,8- 2 kg per m^2 a una mano

Grana media 0,7-1,2

2,8-3 kg per m^2 a una mano

NOTE:

- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SIVACPLAST SPATOLATO RIVIERA

Data di revisione: 31/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

VOCE DI CAPITOLATO

Pitturazione di murature esterne

L'applicazione dovrà essere fatta su supporti completamente asciutti. Sarà cura della Direzione Lavori accertarsi se le condizioni del supporto sono idonee alla pitturazione, misurando il tenore di umidità con appositi strumenti.

Gli intonaci dovranno essere sufficientemente stagionati, esenti da efflorescenze, cere, oli e tutto quanto ne possa compromettere l'adesione. Il supporto dovrà essere preparato mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice in funzione della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Si dovrà asportare meccanicamente tutta le eventuali vecchie pitture sfoglianti incoerenti e comunque non aderenti ed uniformare le superfici con malta rasante cementizia antiritiro fortemente adesiva, composta da leganti idraulici ed inerti selezionati, tipo SIVACEM RA.

Durante l'esecuzione dei lavori si dovranno proteggere, con appositi teli, tutte le superfici limitrofe non soggette a interventi di tinteggiatura.

Applicazione di una mano di un fissativo a base di microemulsione acrilica, specifico per applicazioni in esterno, tipo SIVACFIX ESTERNO diluito con il 50% di acqua. Nel caso che di un intonaco sfarinante o rappezzato si dovrà invece applicare una mano di primer silossanico in fase solvente specifico per supporti molto assorbenti e sfarinanti ANCORIL V SIVAC diluito con 8 parti di acqua per ogni 100 parti di prodotto, in modo tale che la superficie non rimanga lucida ad essiccazione avvenuta.

Dopo almeno 12 ore a temperatura di circa 20° ed umidità relativa inferiore al 70% applicare una mano di rivestimento murale ad alta protezione del film da muffe e alghe a base di resine in emulsione ed inerti al quarzo SIVAC-PLASTSPATOLETO RIVIERA, con spatola americana in acciaio e quando ancora umido lisciare con frattazzo in plastica.

Applicare a temperature comprese tra 6 e 30°C e con umidità relativa inferiore al 70%. In condizioni ambientali ed atmosferiche diverse da quelle citate, così come in presenza di vento, l'applicazione non deve essere iniziata.



Sivac srl — Via del Progresso sn - 61030

Calcinelli di Saltara – Pu – Italy

www.sivac.it info@sivac.it tel

0721/895501 fax 0721/894025

Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008