



SCHEDA
TECNICA

1490

SIVACPLAST RUSTICO



PLASTICI A SPESSORE

1. DESCRIZIONE

Rivestimento murale Ad alto spessore a base di resine in emulsione ed inerti quarziferi a granulometria controllata. Ottimo potere riempitivo. Maschera i difetti dei supporti. Buona elasticità e resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici
La versione riviera è un rivestimento con alta protezione del film .

Classificazione UNI 8681

RPAC per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco acrilico (D.4.C.0.A.2.FA)

Ulteriore classificazione secondo UNI 8682

RPAC pigmentato con inerti di granulometria maggiore > 1mm, con altezza del rilievo compreso tra 1,2 e 2 mm con spessore medio convenzionale compreso tra 1.2 e 2mm (A1.1,G2,R1,S1)

Destinazione d'uso

Interni/esterni

Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di supporto in muratura

Confezioni

25 kg

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1800 ± 20 g/l
Viscosità	pasta
Residuo secco	85% ± 2
Aspetto	opaco
Colore	bianco, Sivac Selection Colours e Selezione ColoriRivestimenti

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Permeabilità al vapore acqueo EN ISO 7783-2	Alta allo spessore consigliato
Permeabilità all'acqua EN 1062-3	media
Ottima copertura e potere mascherante	
Finitura opaca	
Ottima resistenza agli agenti atmosferici	
La versione "Riviera" è ad alta protezione del film	

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi tipo di supporto in muratura.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su fondi nuovi : eliminare tracce di sporco e parti non ben aderenti al supporto. Applicare una mano di **ANCORIL "V"** pronto uso.

Su fondi già pitturati: eliminare parti non ben ancorate, carteggiare ed eliminare qualsiasi presenza di oli e grassi. Applicare una mano di **ANCORIL "V"** pronto uso.

DILUIZIONE con acqua:

Pronto all'uso.

ESSICCAZIONE:

48-72 ore a temperatura di 20°C e 50% di UR

APPLICAZIONE:

Applicare una mano di prodotto a pennello o rullo e quando ancora umido rifinire con rullo di spugna o gomma a seconda dell'effetto desiderato

Non applicare a temperature al di sotto di 6°C o su perieore ai 30°C, sotto l'azione diretta del sole , con vento o con umidità elevata.

Proteggere il supporto con teloni almeno 72 ore dall'applicazione

ATTREZZI:

Rullo a pelo lungo e con fori

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

3 kg/ m²

NOTE: - Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo del gelo

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SIVACPLAST RUSTICO

Data di revisione: 31/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



Sivac srl — Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008