



SCHEDA  
TECNICA

1520

# SIVACTENNIS



PITTURE PER IMPIANTTI SPORTIVI

## 1. DESCRIZIONE

Pittura acrilica specifica per la verniciatura di campi da tennis. Ottima resistenza all'abrasione ed agli agenti atmosferici, buona elasticità. Consente un effetto antisdrucchiolo controllato.

**Classificazione** UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca acrilica (B.4.C.O.A.2.FA)

**Classificazione per impiego finale** (UNI EN 1062-1)

Decorazione

**Destinazione d'uso**

Esterno/interno

**Idoneità supporti**

Cemento, calcestruzzo

**Confezioni**

14 l

## 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Massa volumica        | 1530 ± 20 g/l (per il bianco) |
| Viscosità             | liquido tixotropico           |
| Residuo secco in peso | 67% ± 2                       |
| Aspetto               | opaco                         |
| Colore                | Rosso ossido e Verde tennis   |

## 3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Brillantezza                  | opaco  |
| Potere coprente               | ottimo |
| Resistenza agenti atmosferici |        |
| Pedonabilità                  |        |
| Antiskid                      |        |
| Insaponificabile              |        |

## 4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

### SUPPORTO:

Cemento, asfalto.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto deve essere sano, totalmente esente da qualsiasi traccia di oli, unti e grassi

Pulire e sgrassare i supporti, togliere qualsiasi pittura non ben ancorata.

Su supporti di calcestruzzo applicare una mano di ANCORIL "V" pronto uso.

Su supporti bituminosi applicare una mano di SIVACFIX ESTERNO diluito al 50% con acqua

### DILUIZIONE con acqua:

1 mano al 20%, mani successive al 10%

### ESSICCAZIONE:

4-6 ore. In profondità 24 ore

### APPLICAZIONE:

Applicare due mani di prodotto intervallate di 18 ore

### ATTREZZI:

Pennello rullo rasato o a pelo lungo o spruzzo

### PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

### RESA PRATICA:

7 - 8 m<sup>2</sup> al litro a due mani

- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
  - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
  - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
  - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C
  - Non applicare con umidità relativa > 70% né con forte vento

**SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SIVACTENNIS**

Data di revisione: 17/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



**Sivac srl** — Via del Progresso sn - 61030

Calcinelli di Saltara – Pu – Italy

[www.sivac.it](http://www.sivac.it) [info@sivac.it](mailto:info@sivac.it) tel

0721/895501 fax 0721/894025

Rea pu n. 152760 – capitale sociale €  
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &  
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008