



SCHEDA  
TECNICA

1542

# SIVACFAST LAVABILE



## IDROPITTURA INTERNO ALTA COPERTURA

### 1. DESCRIZIONE

Idropittura murale lavabile vinil acrilica ad alta copertura. Ottima distensione e punto di bianco, antigoccia. Ideale per cartongesso e gesso ad uso diretto.

**Classificazione** UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca vinilversatica (B.4.C.0.A.2.HF)

**Classificazione per impiego finale** (UNI EN 13300)

Decorazione

**Destinazione d'uso**

Interno

**Idoneità supporti**

Qualsiasi tipo di supporto in muratura e cartongesso

**Confezioni**

14 l

### 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1580 ± 20 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
Residuo secco in peso	67% ± 2
Aspetto	opaco
pH	7,5-8
Colore	bianco

### 3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Punto di bianco	ottimo
Potere coprente	ottimo
Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. UNI 10560)	1000-5000
Permeabilità al vapore d'acqua	alta

## 4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

### SUPPORTO:

Qualsiasi tipo di supporto in muratura e cartongesso.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

In interno: Su supporti nuovi esenti da polvere, si può applicare direttamente.  
Su supporti verniciati o polverosi, asportare eventuali parti in via di distacco e successivamente applicare una mano di SIVACFIX ESTERNO diluito al 50% con acqua, attendere 4-6 ore prima di verniciare.

### DILUIZIONE:

1° mano 25% 2° mano 20 %

### ESSICCAZIONE:

6/7 ore in condizioni normali

### Airless:

ugello: 0,53 – 0,58 mm – 0,021/0,023 pollici  
pressione ugello: 180/200 bar

### ATTREZZI:

Pennello, rullo a pelo lungo e spruzzo

### PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

### RESA PRATICA:

7-8 m<sup>2</sup> al litro a due mani

**NOTE:** - Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo  
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto  
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo  
- Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C  
- Non applicare con umidità relativa > 80%

**SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SIVACFAST LAVABILE**

Data di revisione: 17/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

## VOCE DI CAPITOLATO

Durante l'esecuzione delle opere sottoelencate si avrà cura di proteggere tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. I supporti dovranno essere preparati mediante spolveratura e/o spazzolatura manuale, in funzione dello sporco depositatosi sulle superfici da tinteggiare. Le eventuali vecchie pitture sfoglianti incoerenti o comunque non bene aderenti dovranno essere rimosse. Applicazione di una mano di microemulsione acrilica SIVACFIX ESTERNO diluito con 50 parti di acqua per 100 parti di prodotto. Rasatura con stucco in pasta specifico per la rasatura di pareti interne tipo STUCCO IN PASTA SIVAC a pareggiare eventuali difformità, se necessario. Applicazione di una mano di primer isolane acrilico tipo SIVACFIX ACRILICO. Applicazione di una prima mano di un'idropittura murale lavabile vinil-acrilica ad alta copertura tipo SIVACFAST LAVABILE. Ad essiccazione avvenuta, comunque non prima di 8 ore applicazione di una seconda mano della stessa idropittura.



**Sivac srl** – Via del Progresso sn - 61030  
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy  
[www.sivac.it](http://www.sivac.it) [info@sivac.it](mailto:info@sivac.it) tel  
0721/895501 fax 0721/894025  
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €  
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &  
p.i.va 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008