



SCHEDA
TECNICA

1550

SIVACFLEX



LINEA PITTURE IMPERMEABILIZZANTE

1. DESCRIZIONE

Guaina elastica all'acqua impermeabile, specifica per la protezione delle coperture, a base di resine stirene acriliche in emulsione acquosa, pigmenti ed inerti quarziferi selezionati. Rende le superfici totalmente impermeabili all'acqua creando un rivestimento continuo e perfettamente aderente. Resiste nel tempo ed ha una pedonabilità solo occasionale.

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, stirene-acrilica.
(B.4.C.0.A.2.FB)

Classificazione per impiego finale (UNI EN 1062-1)

Protezione

Destinazione d'uso

Esterno

Idoneità supporti

Qualsiasi tipo di copertura in muratura purché assorbente.
Qualsiasi tipo d'intonaco purché non sfarinante

Confezioni

1 l | 4 l | 13 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1300 ± 20 g/l
Viscosità	pasta
Residuo secco in peso	67% ± 2
Aspetto	opaco
pH	7,5-8
Colore	bianco, rosso tegole, grigio cemento, verde,

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Alcaliresistente	
Potere riempitivo	buono
Potere coprente	ottimo
Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido UNI 10560)	> 5000 cicli
Permeabilità al vapore d'acqua (EN ISO 7783-2)	classe bassa/media in rapporto allo spessore applicato
Permeabilità all'acqua liquida (UNI EN1062-3)	classe bassa

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi tipo di copertura in muratura purché assorbente.
Qualsiasi tipo d'intonaco purché non sfarinante

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Tutti i supporti devono essere puliti ed esenti da oli, grassi, distaccanti ecc. I supporti devono essere asciutti..
Asportare parti di vecchie pitturazioni non bene ancorate. Applicare una mano di ANCORIL V
In caso di sbollature su supporti bituminosi, incidere la superficie con forza di taglio e riportare a planarità per mezzo di fiamma.

DILUIZIONE:

15% con acqua in prima mano se usato in verticale, 5% se usato in copertura

ESSICCAZIONE:

12 ore, 48 in profondità in condizioni normali

APPLICAZIONE:

Per superfici in piano o in leggera pendenza, si consiglia l'applicazione di almeno 1 mm di spessore. Per applicazioni in verticale si consiglia uno spessore di 100 µm. una resa di circa.
Applicare una prima mano a pennello o rullo o airless seguita da una seconda mano dopo circa 18 ore.
Per grandi superfici si consiglia di annegare una rete portaintonaco di 150g max, tra le due mani.
Non applicare a temperature inferiori a 10 o superiori a 40°C, con umidità relativa superiore al 70% o con forte vento.

ATTREZZI:

Pennello, rullo a pelo lungo, airless

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

Da 3-4 m² a 0,5 m²/litro in funzione del tipo di applicazione (verticale o orizzontale)

- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno
 - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo del gelo
 - Ove possibile, proteggere il lavoro con teloni anche dopo ultimazione, soprattutto per le tinte forti

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SIVACFLEX

Data di revisione: 17/05/2001

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

VOCE DI CAPITOLATO

Pitturazione di murature esterne cavillate

L'applicazione dovrà essere fatta su supporti completamente asciutti. Sarà cura della Direzione Lavori accertarsi se le condizioni del supporto sono idonee alla pitturazione, misurando il tenore di umidità con appositi strumenti.

Gli intonaci dovranno essere sufficientemente stagionati, esenti da efflorescenze, cere, oli e tutto quanto ne possa compromettere l'adesione. Il supporto dovrà essere preparato mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice in funzione della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Si dovrà asportare meccanicamente tutte le eventuali vecchie pitture sfoglianti incoerenti e comunque non aderenti ed uniformare le superfici con malta rasante cementizia antiritiro fortemente adesiva, composta da leganti idraulici ed inerti selezionati, tipo SIVACEM RA.

Durante l'esecuzione dei lavori si dovranno proteggere, con appositi teli, tutte le superfici limitrofe non soggette a interventi di tinteggiatura. Applicazione di una mano di un fissativo al solvente ad elevata penetrazione ANCORIL V SIVAC, diluito con 8 parti di acqua per ogni 100 parti di prodotto, in modo tale che la superficie non rimanga lucida ad essiccazione avvenuta.

Dopo almeno 12 ore a temperatura di circa 20° ed umidità relativa inferiore al 70% applicare una mano di pittura riempitiva specifica come fondo BASE SIVACGUM, dello stesso colore della finitura.

A distanza di 18 ore applicare due mani di pittura elastomerica liscia a base di elastomeri in dispersione acquosa, reticolante alla luce, specifica per supporti cavillati SIVACGUM.

L'applicazione dovrà essere fatta a temperature comprese tra 10 e 40°C, con umidità relativa inferiori al 70% e in assenza di forte vento.



Sivac srl — Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008