SCHEDA TECNICA

1580

ENCAUSTO

LINEA DECORATIVA

1. DESCRIZIONE

Stucco decorativo finissimo autolucidante. A base di resine sintetiche polveri di marmo e cere. Se lucidato a ferro consente di ottenere la finitura ad “Encausto”

Classificazione UNI 8681
Stucco per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, semilucido, a base di leganti vinilversatici (E.4.C.0.A.1.FA)

Classificazione UNI EN 13300
Decorazione

Destinazione d’uso
Interni

Idoneità supporti
Qualsiasi supporto in muratura

Confezioni
5 kg 20 kg

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1650 ± 20 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
Aspetto	semilucido
pH	7-8
Residuo secco in peso	68 ± 2
Colore	bianco o cartella colori

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione	
Permeabilità al vapore (EN ISO 7782-2)	alta: > 150 g/(m^{2}d)
Finitura semilucida	

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:
Qualsiasi manufatto in muratura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Tutti i supporti devono essere esenti da oli e grassi e ben asciutti.
Il supporto deve essere in perfetto stato di planarità: controllare con una lampada posta di traverso alla muratura. Se necessario procedere ad una rasatura a regola d'arte
Su muri nuovi .
Tutti i supporti devono essere esenti da oli e grassi e ben asciutti
Asportare ogni traccia di verniciature preesistenti, mediante spazzolatura meccanica o idropulitrice
Su muri nuovi stagionati: non necessità di particolari accorgimenti preliminari. In esterni si consiglia comunque di applicare una mano di SIVACFIX ACRILICO
Su muri vecchi
Spazzolare, carteggiare, asportare la parti non perfettamente ancorate ed eventuali tracce di oli e grassi. Quindi, se necessario, rasare le superfici a regola d'arte, fino ad ottenere una superficie perfettamente planare.
Su muri sfarinanti o rappezzati applicare una mano di SIVACFIX-ESTERNO

DILUIZIONE con acqua:
Pronto uso

ESSICCAZIONE:
8-10 ore circa

APPLICAZIONE:
Applicare il prodotto con spatola americana in acciaio o acciaio inox, in più passate incrociando senza fare spessori. Non appena essiccato lucidare con spatola in acciaio inox.

ATTREZZI:
Spatola americana in acciaio inox

PULIZIA STRUMENTI:
Acqua

RESA PRATICA:
3-5 m^2/kg circa

NOTE:
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

.
SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza ENCAUSTO

Data di revisione: 08/05/2011
Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

Sivac srl – Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTFICATA
GLOBE CERTIFICAZIONI
N.183 UNI EN ISO 9001:2008