SCHEDA TECNICA

1640

SIVACSINT SATINATO

SMALTI IN FASE SOLVENTE

1. DESCRIZIONE

Smalto sintetico satinato di qualità superiore a base di resine alchidiche sciolte in solvente e pigmenti di alta qualità. Ottima, copertura e resa con finitura morbida e decorativa. Usato per finiture ad alto valore decorativo dopo opportuna decorazione del fondo

Classificazione UNI 8681
Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, semilucido oleo-alchidica ,
(B.4.A.0.B.1.AB)

Destinazione d'uso
Esterno/interno

Idoneità supporti
Qualsiasi tipo di supporto in muratura, ferro e legno

Confezioni
0,125 l 0,750 l 2,5 l 15 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1250 ± 20 g/l (per il bianco)
Viscosità	130" F/4
Residuo secco in peso	67% ± 2
Aspetto	satinato
Colore	bianco e nero

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Brillantezza	10 – 70 gloss a 60°
Dilatazione	ottima
Potere coprente	ottimo
Resa	ottima
Resistenza ingiallimento	buono

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:
Qualsiasi tipo di supporto in muratura, legno, ferro.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Muratura
asportare le parti di vecchie pitturazioni non bene ancorate,rasare le disuniformità con malta cementizia tipo SIVACEM RA e applicare successivamente una una mano di ANCORIL V
Su muri con rappezzi d'intonaco o sfarinanti applicare una mano di ANCORIL V
Su muri nuovi e asciutti non necessita di particolari preparazioni
Ferro
Su ferro nuovo: sgrassare con diluente e applicare una mano di ANTIRUGGINE AL FOSFATO DI ZINCO o ANTIRUGGINE 02.
Ferro arrugginito portare a ferro nudo per quanto con uno dei sistemi seguenti
accurata brossatura manuale o meccanica con l'utilizzo di di smerigliatrici, spazzole rotanti, molatrici allo scopo di eliminare tutte le parti in avanzato grado di arrugginimento
sabbiatura delle superfici sino ad ottenere il grado di finitura voluto
picchiettatura meccanica
Applicare una mano di ANTIRUGGINE A FOSFATO DI ZINCO o ANTIRUGGINE 02
Ferro pitturato eliminare completamente la pittura esistente se deteriorata e procedere come sopra
N.B.: il ferro, appena portato a nudo deve essere subito ricoperto con antiruggine, onde evita la formazione immediata di nuova ruggine
Legno
Legno nuovo stuccare a riempimento di eventuali lacune e microcavillature, carteggiare e applicare una mano di SIVACLITE, se in interni o SIVALEGNO TRASPARENTE se in esterni
Legno già pitturato
raschiatura parziale o generale volta ad eliminare residui di pittura o vernice poco aderente
asportazione totale della pittura esistente con sverniciatore
stuccatura a riempimento di eventuali lacune e mucrocavillature
carteggiare e procedere come sopra
PVC sgrassare la superficie con diluente e irruvidire con spugna abrasiva

DILUIZIONE con acquaragia o diluente per sintetici:
Pronto uso

ESSICCAZIONE:
24 ore in profondità

APPLICAZIONE:	**Airless:**
Applicare con uno degli strumenti sopra riportati, due mani intervallate di 24 ore	ugello: 1 – 1,2 pressione ugello: 2 –3 Atm.

ATTREZZI:	**PULIZIA STRUMENTI**:
Pennello, rullo rasato e spruzzo	Acqua ragia minerale o diluente per sintetici

RESA PRATICA:
6 – 7 m^2 al litro a due mani

NOTE:
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
- Non applicare a temperature al di sotto di 6℃ e al di sopra dei 35℃
  Non applicare con umidità relativa > 80% né con forte vento

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SIVACSINT

Data di revisione: 17/05/2011
Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

Sivac srl – Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale € 90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. & p.iva 02078670417

AZIENDA CERTFICATA
GLOBE CERTIFICAZIONI
N.183 UNI EN ISO 9001:2008