SCHEDA TECNICA

1650

ALLUMINIO SINTETICO

SMALTI IN FASE SOLVENTE

1. DESCRIZIONE

Smalto sintetico a finitura alluminio, resistente fino a 200°C. Alto potere riflettente e buone proprietà contro la ruggine. Ottima dilatazione e resa, rende la superficie uniforme ed omogenea. Adatto anche per impieghi industriali

Classificazione UNI 8681
Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad indurimento chimico ossidativio, semilucido a base di leganti alchidici con altri modificantii (B.4.A.0.B.1.BA).

Destinazione d'uso
Interni/esterni

Idoneità supporti
Materiali ferrosi e bituminosi

Confezioni
0,125 l 0,750 l 2,5 l 15 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1000± 20 g/l
Viscosità	60" F/4
Residuo secco in peso	44% ± 0,2%
Aspetto	semilucido
Colore	argento

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Resistente alla temperatura fino a 200℃
Lunga protezione
Resistenza agli agenti atmosferici
Facile applicazione

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:
Materiali ferrosi e bituminosi

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su ferro nuovo: Sgrassare con diluente e applicare una mano di ANTIRUGGINE AL FOSFATO DI ZINCO o ANTIRUGGINE 02.

Ferro arrugginito portare a ferro nudo per quanto con uno dei sistemi seguenti
- accurata brossatura meccanica con l'utilizzo di di smerigliatrici, spazzole rotanti, molatrici allo scopo di eliminare tutte le parti in avanzato grado di arrugginimento
- sabbiatura delle superfici sino ad ottenere il grado di finitura voluto
- picchiettatura meccanica

Applicare una mano di ANTIRUGGINE A FOSFATO DI ZINCO o ANTIRUGGINE 02

Ferro pitturato: eliminare completamente la pittura esistente se deteriorata e procedere come sopra
N.B.: il ferro, appena portato a nudo deve essere subito ricoperto con antiruggine, onde evita la formazione immediata di nuova ruggine

Su coperture bituminose: spazzolare manualmente in modo accurato o usare aria compressa in funzione dello sporco depositatoi in applicazioni su pavimentazioni esterne verificare e ripristinare, se necessario le corrette pendenze per il deflusso delle acque meteoriche asportare eventuali fughe di catrame e ripristinare i giunti con sigillanti sovraverniciabili

DILUIZIONE:
Pronto uso

ESSICCAZIONE:
7 - 8 ore a temperatura ambiente (20°C) – Ricopribile dopo 12 ore

APPLICAZIONE:
Applicare, con gli strumenti sopra descritti, due mani intervallate di 12 ore
Non applicare a temperature al di sotto di 6°C o superiore ai 30°C, sotto l'azione diretta del sole, con vento o con umidità elevata.

ATTREZZI:
Pennello, rullo rasato, spruzzo airless
(Pressione ugello: 2-3 atm., diametro consigliato 1,2 – 2 mm)

PULIZIA STRUMENTI:
Acqua ragia minerale o diluente per sintetici

RESA PRATICA:
8 - 10 m^2/l a due mani

NOTE:
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- stoccare lontano da fiamme e scintille
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza ALLUMINIO SINTETICO

Data di revisione: 08/05/2011
Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

Sivac srl – Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTFICATA
GLOBE CERTIFICAZIONI
N.183 UNI EN ISO 9001:2008