



SCHEDA
TECNICA

1672

ECOSIVAC FONDO OPACO UNIVERSALE



LINEA ECOSIVAC

1. DESCRIZIONE

Fondo universale in fase acquosa per legno, ferro e muro a base di resine in emulsione acquosa, sovraverniciabile con smalti ad acqua e sintetici.

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco, acrilica (B.2.C.0.A.2.AB)

Destinazione d'uso

Interni/esterni

Idoneità supporti

Supporti in legno, ferro e muro

Confezioni

0,750 l | 2,5 l | 14 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1370± 20 g/l
Viscosità	140 F4 5
Residuo secco	82 ,2%
Aspetto	opaco
Colore	bianco

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione	
Potere riempitivo	ottimo
Copertura	ottima
Finitura	opaca

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi manufatto in legno, ferro o muratura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su legno nuovo: lavare legni particolarmente resinosi con diluente per sintetici
stuccatura saltuaria a riempimento di eventuali lacune e microcavillature
le superfici da verniciare dovranno avere un'umidità inferiore al 15%

Su legno già verniciato: asportare totalmente la pittura preesistente con sverniciatore o carta abrasiva
pulire accuratamente
procedere come sopra

Su ferro nuovo
eliminare con diluente nitro eventuali tracce di calamina
applicare eventualmente un convertitore di ruggine CONVERSIVAC

Su ferro già verniciato
procedere ad adeguata carteggiatura delle vecchie pitture in fase di distacco o che possono
presentare problemi di aderenza
applicare una mano di ANTIRUGGINE AL FOSFATO DI ZINCO

Su muro
asportare le vecchie pitturazioni se non ben ancorate o non resistenti alla sovraverniciatura

DILUIZIONE:

5 – 10% con acqua

ESSICCAZIONE:

30/40 min. Sovraverniciabile dopo 8 ore

APPLICAZIONE:

Applicare la prima mano con uno degli strumenti sopradetti.

Non applicare a temperature al di sotto di 6°C o su perieore ai 30°C, sotto l'azione diretta del sole, con vento o con umidità elevata.

ATTREZZI:

Pennello, rullo rasato, spruzzo

PULIZIA STRUMENTI

Acqua

RESA PRATICA

7-8 m²/l per mano

NOTE: - Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza ECOSIVAC FONDO OPACO UNIVERSALE

Data di revisione: 08/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



Sivac srl — Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008