



SCHEDA
TECNICA

1693

ECOSIVAC GRAFFITE



LINEA ECOSIVAC

1. DESCRIZIONE

Smalto acrilico idrosolubile anticorrosivo atossico a base di ossido di ferromicaceo e pigmenti anticorrosivi. E' indicato per la protezione e decorazione di manufatti in ferro. Finitura simile al ferro battuto

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento, semilucida, con pigmentazione ad effetto barriera acrilica .
(B.4.C.0.A.1.A.FA)

Classificazione per impiego finale (UNI EN 1062-1)

Protezione, decorazione

Destinazione d'uso

Esterno/interno

Idoneità supporti

Materiali ferrosi

Confezioni

0,750 l | 2,5 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1370 ± 20 g/l
Viscosità	140" F/4
Residuo secco in peso	67% ± 2
Aspetto	semilucido
pH	7,5-8
Colore	grigio argento, grigio cenere, grigio piombo, grigio ardesia, bruno, verde.

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Finitura antichizzata ferro battuto	
Potere coprente	ottimo
Potere riempitivo	ottimo
Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. UNI 10560)	> 5000 cicli
Resistenza agli agenti atmosferici	ottima

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Ferro.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su ferro: Asportare meccanicamente tutte le eventuali vecchie pitture sfoglianti incoerenti e comunque non aderenti ed uniformare le superfici applicare una mano di ANTIRUGGINE AL FOSFATO DI ZINCO o ANTIRUGGINE 02.

DILUIZIONE con acqua:

Pronto uso o max 5%

ESSICCAZIONE:

1 ora al tatto. Completa in 12 ore in condizioni normali

ATTREZZI:

Pennello, rullo rasato e spruzzo
(ugello: 1- 1,5 pressione ugello: 2-3 Atm.)

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

8 - 10 m² al litro a due mani

NOTE: - Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
- Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C
- Non applicare con umidità relativa > 80% né con forte vento

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza ECOSIVAC GRAFFITE

Data di revisione: 17/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



Sivac srl — Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008