



SCHEDA  
TECNICA

1710

# ANTIRUGGINE 02



## ANTIRUGGINE E FONDI IN FASE SOLVENTE

### 1. DESCRIZIONE

Antiruggine sintetiche a base di resine glicerofaliche e pigmenti anticorrosivi. Sovraverniciabili con smalti sintetici ed oleosintetici, di facile utilizzo e applicazione. Sovraverniciabile con smalti sintetici e oleosintetici

#### Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di fondo, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativi, opaco, con pigmentazione inerte, oleoalchidica (B.2.A.0.B.2. C..AB)

#### Destinazione d'uso

Interni/esterni

#### Idoneità supporti

Supporti,ferro

#### Confezioni

0,500 l | 2,5 l | 15 l

### 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1670 ± 20 g/l
Viscosità	160 - 180 F4
Residuo secco	84 ± ,2%
Aspetto	opaco
Colore	bianco, grigio, rosso ossido

### 3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione	
Potere riempitivo	ottimo
Copertura	ottima
Finitura	opaca

## 4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

### SUPPORTO:

Qualsiasi manufatto ferro

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su ferro nuovo: eliminare con diluente nitro eventuali tracce di calamina  
eliminare ogni traccia di unti o grassi  
applicare eventualmente un convertitore di ruggine CONVERSIVAC  
Su ferro già verniciato: asportare la vecchia pittura in fase di distacco o le parti che possono presentare problemi di aderenza procedere ad adeguata carteggiatura

### DILUIZIONE con acquaragia o diluente per sintetici

Prima mano 10%, seconda mano 5%

### AIRLESS

pressione ugello: 2-3 atm., ugello: 1-1,2 mm

### ESSICCAZIONE:

3 - 4 ore. Sovraverniciabile dopo 12 ore

### APPLICAZIONE:

Applicare una o più mani distanziate di almeno 12 ore.  
Non applicare a temperature al di sotto di 6°C o su perieore ai 30°C, sotto l'azione diretta del sole, c on vento o con umidità elevata.

L' ANTIRUGGINE 02 non deve essere lasciata per lunghi periodi scoperta all'azione delle intemperie

### ATTREZZI:

Pennello, rullo rasato, spruzzo airless

### PULIZIA STRUMENTI:

Acquaragia o diluente per sintetici

### RESA PRATICA:

6 - 7 m<sup>2</sup>per litro per mano

### NOTE:

- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

### SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza ANTIRUGGINE 02

Data di revisione: 08/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



**Sivac srl** – Via del Progresso sn - 61030  
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy  
[www.sivac.it](http://www.sivac.it) [info@sivac.it](mailto:info@sivac.it) tel  
0721/895501 fax 0721/894025  
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €  
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &  
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008