



SCHEDA
TECNICA

1720

CONVERSIVAC



ANTIRUGGINE E FONDI IN FASE SOLVENTE

1. DESCRIZIONE

Soluzione specifica che ha la funzione di convertire la ruggine in un composto stabile evitando che l'ossidazione dei ferri si propaghi.

Dopo circa due ore può essere sovraverniciato con un qualsiasi prodotto sintetico.

Classificazione UNI 8681

Vernice per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucido, con pigmentazione attiva con il supporto, vinilacrilica (A,2, C,0,A,1, B, HB)

Destinazione d'uso

Esterni

Idoneità supporti

Supporti, ferro

Confezione

0,250 l | 1 l | 5 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1000 ± 20 g/l
Viscosità	40 – 60 F4
Aspetto	opaco
Colore	crema

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Prodotto anticorrosivo
Prodotto sovraverniciabile

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Ferro

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Eliminare parti non aderenti o in via di distacco e ogni traccia di unti e grassi. In caso di supporti arrugginiti procedere ad una carteggiatura o sabbiatura preventiva.

DILUIZIONE:

Pronto uso

AIRLESS

pressione ugello: 2-3 atm., ugello: 1-1,2 mm

ESSICCAZIONE:

60 min circa, sovraverniciabile 4 ore circa

ATTREZZI:

Pennello, rullo rasato e spruzzo

PULIZIA STRUMENTI:

Acquaragia

RESA PRATICA:

6 - 8 m² per litro per mano

NOTE:

- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza CONVERSIVAC

Data di revisione: 08/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



Sivac srl – Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008