



SCHEDA  
TECNICA

1750

# SIVACLITE



## ANTIRUGGINI E FONDI IN FASE SOLVENTE

### 1. DESCRIZIONE

Pittura opaca pietrificante di fondo sintetica a base di resine alchidiche. Sovraverniciabile con smalti sintetici o all'acqua, ottima copertura e potere riempitivo. Buona carteggiabilità.

#### Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di fondo, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, opaco, con pigmentazioni inerte, oleoalchidica (B.2.A.0.B.2. C..AB)

#### Destinazione d'uso

Interni

#### Idoneità supporti

Legno e muro

#### Confezioni

0,500 l 2,5 l 15 l

### 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1670 ± 20 g/l
Viscosità	160 - 180 F4
Residuo secco	80 ± ,2%
Aspetto	opaco
Colore	bianco

### 3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione	
Potere riempitivo	ottimo
Copertura	ottima
Carteggiabile	
Finitura	opaca

## 4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

### SUPPORTO:

Legno e muro

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su legno: non richiede particolare preparazione. In caso di presenza di vecchie pitture, carteggiare, pulire ed eliminare parti non aderenti o in via di distacco.

Su muro: asportare vecchie pitture se non ben ancorate o non resistenti alla sovraverniciatura

### DILUIZIONE con acqua o diluente per sintetici :

Prima mano 10%, seconda mano 5%

### ESSICCAZIONE:

3 - 4 ore. Sovraverniciabile dopo 12 ore

### APPLICAZIONE:

Applicare una o più mani distanziate di almeno 6 ore.  
Non applicare a temperature al di sotto di 6°C o su perire  
ai 30°C, sotto l'azione diretta del sole, con vent o  
o con umidità elevata.

### Airless

pressione ugello: 2-3 atm.  
ugello: 1-1,2 mm

### ATTREZZI:

Pennello, rullo rasato, spruzzo

### PULIZIA STRUMENTI:

Acquaragia o diluente per sintetici

### RESA PRATICA:

6 - 8 m<sup>2</sup>/l per mano

### NOTE:

- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

### SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SIVACLITE

Data di revisione: 08/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



**Sivac srl** — Via del Progresso sn - 61030  
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy  
[www.sivac.it](http://www.sivac.it) [info@sivac.it](mailto:info@sivac.it) tel  
0721/895501 fax 0721/894025  
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €  
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &  
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008