



SCHEDA  
TECNICA

1770

# SIVACLEGNO TRASP. E COL.



## LINEA LEGNO SOLVENTE

### 1. DESCRIZIONE

#### SIVACLEGNO TRASPARENTE

Vernice protettiva per legno ad alta penetrazione, per interni ed esterni a base di resine sintetiche e additivi idonei a proteggere il film dal degrado provocato da agenti esterni naturali. Fa risaltare la naturale venatura del legno valorizzandola. Indicato per infissi o strutture che, essendo in legno, tendono ad avere variazioni dimensionali dovute alla ritenzione ed al rilascio dell'umidità. In esterni, si consiglia, indipendentemente dalla finitura scelta di applicare una mano di SIVACLEGNO TRASPARENTE allo scopo di uniformare gli assorbimenti e per aumentare le difese del legno da agenti esterni.

SIVACLEGNO COLORATO: è il trasparente pigmentato con ossidi di ferro trasparenti, fortemente resistenti all'aggressione dei raggi U.V. è disponibile nelle tinte della cartella colori. Ha le stesse caratteristiche e gli stessi usi della versione trasparente.

#### Classificazione UNI 8681

Vernice per impregnazione superficiale semplice, in soluzione, monocomponente, ad indurimento chimico ossidativo, semilucido, a base di leganti oleoalchidici (A.O.A.O.B.1.AB)

#### Destinazione d'uso

Interni/esterni

#### Idoneità supporti

Supporti in legno

#### Confezioni

0,750 l 2,5 l 20 l

### 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	820 ± 20 g/l
Viscosità	20 -40" F/4
Residuo secco	20% ± 0,2%
Aspetto	satinato
Colore	trasparente o tinte di cartella SIVACLEGNO

### 3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione

Ottima resistenza alle intemperie ed a qualsiasi agente esterno naturale e non

Valorizza la naturale bellezza del legno

Finitura semilucida

## 4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

### SUPPORTO:

Qualsiasi manufatto in legno

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su legno nuovo: lavare legni particolarmente resinosi con diluente per sintetici  
stuccatura saltuaria a riempimento di eventuali lacune e microcavillature  
le superfici da verniciare dovranno avere un'umidità inferiore al 15%

Su legno già verniciato:  
asportare totalmente la pittura preesistente con sverniciatore o carta abrasiva  
pulire accuratamente

### DILUIZIONE:

Pronto all'uso

### ESSICCAZIONE:

8 – 10 ore a temperatura ambiente (20°C) – Ricoprire dopo 18 ore

### APPLICAZIONE:

Su legno nuovo: dopo l'applicazione della prima mano, a prodotto asciutto, carteggiare il pelo del legno con carta abrasiva 150/180

Non applicare a temperature al di sotto di 6°C o superiori ai 30°C, sotto l'azione diretta del sole, con vento o con umidità elevata.

### ATTREZZI:

Pennello, rullo rasato, spruzzo airless  
(Pressione ugello: 2-3 atm.,  
diametro consigliato 1,2 – 2 mm)

### PULIZIA STRUMENTI:

Acqua ragia minerale o diluente per sintetici

### RESA PRATICA:

8 – 10 m<sup>2</sup>/l per mano

### NOTE:

- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

### SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SIVACLEGNO TRASPARENTE

Data di revisione: 08/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



**Sivac srl** — Via del Progresso sn - 61030  
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy  
[www.sivac.it](http://www.sivac.it) [info@sivac.it](mailto:info@sivac.it) tel  
0721/895501 fax 0721/894025  
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €  
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &  
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008